

Play**nam SPORTS**

Applications	Multisports
Fibres	100% Polypropylène/ Stable aux UV/ KDK
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/16"
# noeuds / mc	ca. 280 / mc
# touffes / m ²	ca. 58.800 / m ²
# filaments / m ²	ca. 117.600 / m ²
Hauteur de la fibre	ca. 14 mm
Poids de la fibre	ca. 1393 gr / m ²
Poids total	ca. 2463 gr / m ²
Dossier primaire	Polypropylène, ca. 170 gr / m ²
Dossier secondaire	Latex, ca. 900 gr / m ²
Remplissage	Dépendant d'application
Largeur des rouleaux	400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 3.000 heures UV-A
Perméabilité à l'eau	6.10-4 m/sec

Namsports se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus.
Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées (max. 10%).
Namsports garantit la qualité technique du produit.