

# Smashcourt



# nam SPORTS

Toepassingen	Tennis
Garen	Polyethyleen/ Rech/ Gefibrilleerd XT ca. 100 µm dikte/ 5.000 dtex
Productieproces	Lineaire tufting
Gauge	3/16"
# steken / lm	ca. 320 / lm
# tufts / m <sup>2</sup>	ca. 67.200 / m <sup>2</sup>
# filamenten / m <sup>2</sup>	ca. 134.400 / m <sup>2</sup>
Poolhoogte	ca. 12 mm
Poolgewicht	ca. 1156 gr / m <sup>2</sup>
Totaal gewicht	ca. 2408 gr / m <sup>2</sup>
Tuftdoek	Polypropyleen, ca. 252 gr / m <sup>2</sup>
Backing	Latex, ca. 1000 gr / m <sup>2</sup>
Invulling	ca. 16 kg / m <sup>2</sup> zand
Rolbreedte	400 cm
Kleur	Rood
Kleurvastheid	Schaal 7 (DIN 54004)
UV-stabiliteit	> 3.000 uur UV-A
Waterdoorlaatbaarheid	6.10 <sup>-4</sup> m/sec

Namsports behoudt zich het recht voor het beschreven product technisch te wijzigen.  
Geleverde producten kunnen licht verschillen van de vermelde gegevens (max. 10%).  
Namsports garandeert de technische kwaliteit van het product.